

GÉOTEXTILE NON-TISSÉ

Sintex S-170

PHYSIQUE

Propriété	Méthode d'essai ASTM	Valeur métrique
Résistance en tension	ASTM D-4632	800 N
Allongement à la rupture	ASTM D-4632	50%
Résistance en déchirure	ASTM D-4533	333 N
Poinçonnement CBR	ASTM D-6241	2113 N
Résistance U.V (500hrs)	ASTM D-4355	70%

HYDRAULIQUE

Propriété	Méthode d'essai ASTM	Valeur métrique
Permittivité	ASTM D-4491	1.4 sec ⁻¹
Taux d'écoulement	ASTM D-4491	4278 l/min/m ²
Ouverture de filtration (AOS)	ASTM D-4751	212 µm

EMBALLAGE

Propriété	Méthode d'essai ASTM	Valeur métrique
Largeur du rouleau		3.8 m
Longueur du rouleau		110 m
Superficie totale		418 m ²

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Sinoco inc. La personne ayant cette information en sa possession assume toute la responsabilité pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Sinoco inc. Sinoco inc. doit être informé de tout défaut ou non-conformité du produit avant son installation. La responsabilité de Sinoco Inc. se limitera au remplacement du produit non-conforme ou défectueux.

LES PRODUITS | PRODUCTS
 **sinoco**